

**КС-40**

Сажевый концентрат 40% технического углерода на полимерной основе. Может применяться в качестве антикоррозионного покрытия для металлических поверхностей.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Результаты испытаний	Технические требования	Методика испытаний
Прочность при разрыве до старения, МПА	9,5	не менее 8	ГОСТ Р МЭК 60811-1-1
Удельное объемное сопротивление, ом*см - при 23 <sup>0</sup> С	7,1	<100	ГОСТ 20214-74
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,12	1.10-1.15	ГОСТ Р МЭК 60811-1-3
Содержание влаги, %	0,09	<0.1	ASTM D6980

Рекомендуется хранить в сухом закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре не выше 25<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха 40-70%.

Перед переработкой композиция должна быть выдержана не менее 24 ч в отапливаемом производственном помещении при температуре не ниже 10<sup>0</sup>С.