

Технический паспорт

ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ
Марка ПВЛК

Марка:	ПВЛК
Исполнение:	200

ТУ 20.41.42-006-63982493-2019

Наименование показателя	Результаты испытаний	Технические требования / Норма	Методика испытаний
Внешний вид / Форма выпуска:	хлопья	Частицы неправильной формы размером (0,1-7) мм в разных направлениях от белого до светло-желтого цвета	Внешний осмотр
Размер частиц:	соотв.		
Цвет частиц:	соотв.		
Температура каплепадения, °С	106,1	не менее 103	ГОСТ 6793-74
Твердость по пенетрации, единиц (10^{-1})	-	не более 5,0	ГОСТ 25771-83
Вязкость расплава (динамическая) при 140 °С, Па·с· 10^{-3}	264,7	180-300	ГОСТ 33-2016

Примечания:

Рекомендуется хранить в закрытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Срок хранения – 1 год с даты изготовления.